

TECHNICKÝ LIST

| | | | |
|---------------------|---|------------|------------|
| Použití | Struna pro 3D tisk technologií FDM (FFF). | | |
| Materiál | Acrylonitrilbutadienstyren MMA, Ropný produkt | | |
| Průměr | 1,75 mm / 2,85 mm | | |
| Tolerance | ± 0,05 mm | | |
| Váha | 1,0 kg netto ± 5 % / 1,3 kg brutto ± 5 % | | |
| Balení | Vakuováno v zipovém sáčku, baleno v papírové krabici chráněno LDPE fólií. | | |
| Barva | Viz www.filament-pm.cz | | |
| Rozpouštědla | Aceton | | |
| Tiskové parametry | | | |
| Teplota Hotend | Ø 1,75: 230 - 250 °C, Ø 2,85: 250 - 280 °C | | |
| Teplota podložky | 100 - 110 °C | | |
| Podložka | Kapton, Ultem, PET folie, běžně používané pro FDM tisk | | |
| Ofuk objektu | Ne | | |
| Trysky | Všechny průměry, perlový s filtry 0.5 mm a více | | |
| Tiskový prostor | Otevřený / Uzavřený | | |
| Parametry materiálu | | | |
| Teplotní | Teplota měknutí | ISO 306 | 100 °C |
| | Teplota měknutí při zátěži | ISO 75 | 97 °C |
| Mechanické | Rázová síla | ISO 179 | 20 kJ/m² |
| | Pevnost v ohybu | ISO 178 | 2000 MPa |
| Fyzické | Hustota | ISO 1183/B | 1,08 g/cm³ |
| | Index toku taveniny | ISO 1133 | 2 g/10 min |